

Color Spray de ZINGA

Color Spray de ZINGA® es una pintura ACRÍLICA de alta calidad desarrollada para aplicaciones simples en todas las superficies tales como metal, madera, papel, vidrio, cartón, hormigón, cerámica, ...

Color Spray de ZINGA® tiene una buena compatibilidad con nuestro sistema de galvanización por película ZINGA.

DATOS FÍSICOS Y INFORMACIÓN TÉCNICA

PRODUCTO HÚMEDO

Componentes	- Hidrocarburos - Aglutinante
Densidad	0,698 kg/dm ³ (±0,05 kg/dm ³) a 20°C
Contenido de sólidos (Sin propelente)	- 26% por peso (Blanco) - 45% por volumen (Blanco)
Propelente	n-Butano & Propano
Punto de inflamación	5°C (~propelente)
VOC	683 g/L
Cobertura Teórica	Para 40 µm DFT: 11,25 m ² /L

PELÍCULA SECA

Color (RAL) y Brillo	- 1023 (amarillo tráfico) brillo satinado - 2010 (naranja señales) brillo satinado - 3001 (rojo señales) brillo satinado - 5005 (azul señales) brillo satinado - 6032 (verde señales) brillo satinado - 9016 (blanco tráfico) brillo satinado y mate - 9017 (negro tráfico) brillo satinado y mate
Características especiales	Se puede aplicar directamente en ZINGA
Resistencia a la temperatura	- De -20°C a +100°C - Para blanco y negro hasta 150°C

ENVASADO Y CONSERVACIÓN

400 ml	Disponible en aerosoles
Vida en estantería	4 años en el embalaje original y cerrado.
Almacenamiento	Guárdese verticalmente en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 5°C y 35°C (preferiblemente a temperatura ambiente ±18°C).

Para recomendaciones más detalladas y específicas en lo que respecta a la aplicación de ZINGA, por favor contacte con el representante de Zingametall. Para información detallada respecto a los peligros y precauciones de salud y seguridad por su uso, por favor haga referencia a la hoja de información de seguridad ZINGA.

La información en esta hoja es meramente indicativa y es suministrada en nuestro mejor entendimiento y conocimiento, basada en experiencias prácticas y en pruebas. Las condiciones o métodos o manejo, almacenamiento, uso o desecho del producto no pueden ser controlados por nosotros y quedan por lo tanto fuera de nuestra responsabilidad. Por estas y otras razones nos liberamos de cualquier responsabilidad civil contra terceros en caso de pérdida, daño o costos que sean causados por o que se encuentren de alguna manera vinculados con el manejo, almacenamiento, uso o desecho del producto. Cualquier reclamo por deficiencias debe ser realizado en un plazo de quince días, y se encuentra sujeto a la recepción de los bienes y a la citación del número de lote correspondiente. Nos reservamos el derecho de cambiar la fórmula en caso de que las propiedades de la materia prima sean cambiadas. Esta hoja informativa reemplaza cualquier espécimen previo.